薬品名	化学式	濃度%	温度℃	プラスチック			フッ素樹脂					不浸透性黒鉛		ゴム						FRP	金属				
				塩ビPVC	耐熱ポリエチレンPE・RT	ポリプロピレンPP	ポリフッ化ビニリデンPVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸	テフロン含浸	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル
アルコール	R-OH	全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
アルデヒド基		全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
アミド基	$R\text{-}CO\text{-}NH_2$	全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
			20℃									◎	◎												

アミノ基	R-NH2	10%	40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
		50%	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									△	◎											
			100℃									△	◎											
			120℃									△	◎											
		高濃度	20℃									△	◎											
			40℃									△	◎											
			60℃									△	◎											
			80℃									△	◎											
			100℃									△	◎											
			120℃									◎	◎											
芳香族アミノ基	φ-NH2	全濃度	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
アミルアルコール	C5H11OH	高純度	20℃			◎	◎			◎		◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎		○	◎		
			40℃			◎	◎			◎		◎	◎		△	◎	◎	◎	◎					
			60℃			◎	◎			◎		◎	◎		△	◎	◎	△	◎					
			80℃			△	◎			◎		◎	◎			◎	△	△	◎					
			100℃							◎		◎	◎						△					
			120℃							◎		◎	◎											
			20℃									◎	◎											

酸無水物	R-OC-O -CO-R	全濃度	40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									△	◎											
アニリン	C_6H_5-NH_2	高濃度	20℃	×	△	△	◎			◎		◎	◎	×	×	×	×	△	×		○	◎		△	◎
			40℃				△					◎	◎					△							
			60℃				×					◎	◎					△							
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											

各記号の説明：）

◎ー該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
○ー該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
△ー条件次第で使用可能
×ー使用不可
（空欄）ー該当データなし

注記：）
テーブル内の記号はあくまで参考値です。実際に使用される場合は事前に当社まで御連絡下さい。

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.