薬品名	化学式	濃度 %	温度 ℃	プラスチック			フッ素樹脂					不浸透性黒鉛		ゴム						FRP	金属				
				塩ビ PVC	耐熱ポリエチレン PE・RT	ポリプロピレン PP	ポリフッ化ビニリデン PVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸	テフロン含浸	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル
フラン	C_4H_4O	全濃度	20℃				×					◎	◎	×	×	×		×							
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
グリシン	$C_nH_{2n}O_n$	全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
グリセリン（グリセロール）	CH_2OH -CHOH -CH_2OH	高純度	20℃	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			40℃	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			60℃	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	△	◎	◎					
			80℃			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		△	△	◎	×	◎	◎					
			100℃				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			△	△	△	△	◎					
			120℃				◎			◎		◎	◎							×					
			20℃	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						

		水溶液	40℃	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎						
			60℃		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	△	◎						
			80℃			◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎		△	△	◎	×	◎						
			100℃			◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎			△	△		△						
			120℃				◎					◎	◎												
グリコール	**R_1-CH_2OH -CH_2OH-R_2**	高純度	20℃	◎	◎	◎	◎					◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			40℃	◎	◎	◎	◎					◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			60℃	◎	◎	◎	◎					◎	◎		△	◎	△	◎	◎	◎					
			80℃			◎	◎					◎	◎					△	△	◎					
			100℃			◎	◎					◎	◎							◎					
			120℃				◎					◎	◎							×					
鉱油 （ミネラル油）		全濃度	20℃			◎	◎			◎		◎	◎		◎	×		◎		◎					
			40℃			○	◎			◎		◎	◎							◎					
			60℃			△	◎			◎		◎	◎							◎					
			80℃				◎			◎		◎	◎							◎					
			100℃				◎			◎		◎	◎							◎					
			120℃				◎			◎		◎	◎							×					
ヒドラジン類	**RR'N-NR"R"'**	高純度	20℃	×		△	△			◎		△	◎		◎	◎		×							
			40℃			×	△			◎		△	◎												
			60℃				×			◎		△	◎												
			80℃							◎		△	◎												
			100℃							◎		△	◎												
			120℃									△	◎												
アルキン	**C_nH_{2n-2}**	全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
			20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												

アルケン	**C_nH_{2n}**	全濃度	**60**℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
アルカン	**C_nH_{2n+2}**	全濃度	**20**℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												

各記号の説明：）

◎ー該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
○ー該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
△ー条件次第で使用可能
×ー使用不可
（空欄）ー該当データなし

注記：）
テーブル内の記号はあくまで参考値です。実際に使用される場合は事前に当社まで御連絡下さい。

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.