薬品名	化学式	濃度%	温度℃	プラスチック			フッ素樹脂					不浸透性黒鉛		ゴム						FRP	金属				
				塩ビPVC	耐熱ポリエチレンPE・RT	ポリプロピレンPP	ポリフッ化ビニリデンPVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸	テフロン含浸	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル
塩酸アニリン	C_6H_5-NH_3Cl	飽和水溶液	20℃	◎	◎	◎	◎			◎		◎	◎		△	◎	×	△	◎						
			40℃	△	◎	◎	◎			◎		◎	◎		×	◎		×	◎						
			60℃		△	△	△			◎		◎	◎			◎			◎						
			80℃				×			◎		◎	◎			◎			△						
			100℃									◎	◎			◎									
			120℃									◎	◎												
ベンゼン	C_6H_6	高純度	20℃	×	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	△	×	×	○	◎			
			40℃		△	×	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎							×					
			60℃				○	◎	△	◎	◎	◎	◎							×					
			80℃				△	◎	△	◎	◎	◎	◎							×					
			100℃				×	◎	△	◎	◎	◎	◎							×					
			120℃							◎	◎	◎	◎							×					
ブチルアルコール	CH_3-$(CH_2)_2$-CH_2OH	高純度	20℃	◎		◎	◎			◎		◎	◎	△	△	○	◎	○	◎	◎	◎				
			40℃	◎		◎	◎			◎		◎	◎		△		◎	○	◎	◎					
			60℃	◎		◎	◎			◎		◎	◎		△		◎	△	◎	×					
			80℃	◎		◎	◎			◎		◎	◎				△		◎	×					
			100℃							◎		◎	◎							×					
			120℃							◎		◎	◎							×					
			20℃	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		×	×	×	◎	×	◎					

四塩化炭素	**CCl_4**	高純度	**40**℃				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎		◎					
			60℃				△			◎		△	◎					◎		◎					
			80℃							◎		△	◎							×					
			100℃							◎		△	◎							×					
			120℃							◎		△	◎							×					
カルビラミン	**R-NC**		**20**℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
ケトン基	**R-CO-R'**	全濃度	**20**℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
クロロ酢酸	**$CClH_2$-CO_2H**	全濃度	**20**℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									△	◎												
クローラル	**Cl_3C-CH-O**	全濃度	**20**℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
			20℃	×	◎	△	×					◎	◎		×	△	△	△	◎						

抱水クローラル	$CL_3CHO \cdot H_2O$ $Cl_3C\text{-}CH(OH)_2$	高純度	40℃		◎							◎	◎											
			60℃		◎	×						◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
クロロベンゼン	C_6H_5Cl	高純度	20℃	×	△	◎	◎					◎	◎		×	×	×	×	△	×	沸点で ◎			
			40℃				◎					◎	◎							×				
			60℃				◎					◎	◎							×				
			80℃				△					◎	◎							×				
			100℃				△					◎	◎							×				
			120℃									◎	◎							×				

各記号の説明：）

◎ー該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
○ー該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
△ー条件次第で使用可能
×ー使用不可
（空欄）ー該当データなし

注記：）
テーブル内の記号はあくまで参考値です。実際に使用される場合は事前に当社まで御連絡下さい。

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.