

薬品名	化学式	濃度 %	温度	プラスチック			フッ素樹脂				不浸透性黒鉛			ゴム					FRP	金属								
				塩ビPVC	耐熱ポリエチレンPE・RT	ポリプロピレンPP	ポリフッ化ビニリデンPVDF	FEF	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸BS	XBS	テフロン含浸XTF	カボンXC	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル	
ジメチルホルムアミド	HCON(CH3)2	高純度	20	×			×																					
			40																									
			60																									
			80																									
			100																									
			120																									
ジオキサン	C4H8O2	高純度	20	×										×	×		×	×	×									
			40																									
			60				×																					
			80			×																						
			100																									
			120																									
ジフェニル	(C6H5)2	全濃度	20											×	×													
			40																									
			60																									
			80																									
			100																									
			120																									
			20																									

